Poche silicone Parasilico alcoxy 15FC DL CHEMICALS - 600ml - translucide - 0100030T698432

Référence (SKU) : MGA50118
EAN : 5413624021477
Réf. fournisseur : 0100030T698432



DESCRIPTION

Possède une très bonne résistance contre le vieillissement, les intempéries, hautes et basses températures Sans odeur Très bonne adhérence sur presque tous les matériaux de construction Très facile à appliquer Élasticité permanente APPLICATIONS Adhère sans primaire sur presque toutes les matières rencontrées dans le bâtiment, comme le verre, l'aluminium, béton armé, ABS, polystyrène dur, laiton, bronze, acier, acier inoxydable, acier galvanisé carrelage, bois traité, PVC, etc. Convient aussi parfaitement pour le placement du verre feuilleté (ne nuit pas au film PVB) et pour double vitrage (ne nuit pas à l'étanchéité butyl). Peut aussi être appliqué sur des surfaces alcalines comme le béton, la brique et le ciment amiante.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Mastic non durci

• - Type de mastic Polysiloxanes

• - Viscosité Pâteuse

• - Système Durcissement par l'humidité de l'air

• - Formation de pellicule (23°c et 50% H.R.) 10 min

• - Durcissement (23°C et 50% H.R.) 2 mm/24h

• - Densité : ISO 1183 Trans. : 1,04 g/ml - Couleurs : 1,25 g/ml

• - Température d'application +5°C - +40°C

• - Conservation, dans son emballage hermétique et d'origine dans un local sec entre +5°C - +25°C

• - Min. 9 mois

• Mastic durci

• - Dureté Shore A: ISO 868 Trans. : 16 - Couleurs : 23

• - Reprise élastique: ISO 7389 >90%

• - Amplitude de travail: ISO 11600 25%

• - Module à 100 % élongation: ISO 8339 Trans. : 0,27 N/mm² - Couleurs : 0,36 N/mm²

• - % résistance à la rupture: ISO 8339 Trans. : 320% - Couleurs : 300%

• - Résistance à la température -50°C - +150°C

Couleur	Translucide
Contenance	600 ml
Contenant	Poche
Lot de	1