Silicone DL CHEMICALS Pro Glass - Spécial verre - Cartouche 300 ml - Transparent - 0100086T657464



Référence (SKU) : MGA50025
EAN : 5413624020555
Réf. fournisseur : 100350

DESCRIPTION

Convient parfaitement pour le placement et pour l'étanchéité de vitrage isolant et de verre de sécurité. Convient pour le collage complet de vitrage et le collage de cales au fond du vitrage. Adhère sans primaire sur presque toutes les matières rencontrées dans le bâtiment, comme le verre, l'aluminium, béton armé, ABS, polystyrène dur, laiton, bronze, acier, acier inoxydable, acier galvanisé carrelage, bois traité, PVC, etc. Peut aussi être appliqué sur des surfaces alcalines comme le béton et la brique. L'application d'un primaire est ainsi recommandée. Caoutchouc silicone neutre, 1-composant (RTV-1) Très facile à appliquer Très bonne adhérence sur presque tous les matériaux de construction Elasticité permanente Possède une très bonne résistance contre le vieillissement, les intempéries et l'UV N'affecte pas le joint butyle de vitrage isolant et le feuille de PVB de verre de sécurité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Type de mastic : Polysiloxanes
• Viscosité : Pâteuse
• Système : Durcissement par l'humidité de l'air
• Formation de pellicule : (23°c et 50% H.R.) 25 min
• Durcissement : (23°C et 50% H.R.) 2,5 - 3 mm/24h
• Densité : ISO 1183 1,36 g/ml
• Température d'application : +5°C - +40°C
• Conservation, dans son emballage hermétique et d'origine dans un local sec entre +5°C - +25°C
• Min. : 12 mois
• Mastic durci
• Dureté Shore A : ISO 868 20
• Reprise élastique : ISO 7389 >90%
• Amplitude de travail : ISO 11600 25%
• Module à 100 % élongation : ISO 8339 0,36 N/mm²
• % résistance à la rupture : ISO 8339 260%
• COV < 100 g/l

• Résistance à la température : -50°C - +150°C

Couleur	Transparent
Contenance	300 ml
Lot de	1