Lubrifiant multifonction WD40 - Bidon 5 L - 49500



Référence (SKU) : AKA10058
EAN : 5032227495005
Réf. fournisseur : 49500

DESCRIPTION

Le dégrippant lubrifiant multifonction WD-40 en bidon de 5 litres (réf. 49500) répond aux exigences des professionnels de la maintenance, des ateliers de production et des services techniques qui consomment de grandes quantités de lubrifiant dégrippant. Ce format économique permet une utilisation en trempage, en application au pinceau ou en pulvérisation avec un équipement adapté, offrant une couverture de 14 à 24 m² par litre pour un film protecteur d'une épaisseur comprise entre 0,0025 et 0,0076 mm. La formule liquide de couleur ambre clair, composée d'un mélange d'huile, de solvants et d'additifs, présente une viscosité de 2,5 cSt à 40 °C et une densité relative de 0,80 à 25 °C. Elle est sans silicone et sans solvant chloré, ce qui la rend compatible avec la majorité des environnements industriels sensibles. Sa résistance diélectrique de 38 000 V par 2,5 mm (ASTM D-877) autorise une utilisation sur des équipements électriques hors tension. La protection anticorrosion est validée par le test brouillard salin ASTM B117 : 0 % de rouille après 72 heures. La plage d'utilisation s'étend de -50 °C à +150 °C, garantissant des performances stables dans des conditions thermiques extrêmes. Le point d'éclair est de 43 °C en vase clos et le point de congélation atteint -73 °C. Attention : éviter tout contact avec des polycarbonates transparents ou des polystyrènes, qui peuvent se fissurer au contact du produit. Stocker entre 0 °C et 48 °C.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Bidon 5 litres (4 600 g net) format professionnel économique, adapté aux ateliers et services de maintenance à forte consommation
• Protection anticorrosion 0 % de rouille après 72 h (ASTM B117) préserve durablement les pièces métalliques exposées à l'humidité
• Résistance diélectrique 38 000 V par 2,5 mm (ASTM D-877) utilisable en sécurité sur les équipements électriques hors tension
• Plage de température d'utilisation de -50 °C à +150 °C performances garanties dans les environnements thermiquement exigeants
• Rendement de 14 à 24 m²/L couverture optimisée pour réduire la consommation et le coût d'utilisation
• Sans silicone ni solvant chloré compatible avec les environnements industriels sensibles et les process de peinture ou collage
• Viscosité 2,5 cSt à 40 °C, film de 0,0025 à 0,0076 mm pénétration rapide dans les assemblages serrés et les mécanismes bloqués

• Point de congélation -73 °C reste fluide et efficace même en conditions hivernales extrêmes