Lasure haute performance Obbiacryl Pro 2.5L OBBIA - Chêne



Référence (SKU) : TAA42186
EAN : 3700352132073
Réf. fournisseur : KPRO2L5/30 3007

DESCRIPTION

OBBIACRYL PRO est une lasure de finition satinée, en phase aqueuse et prête à l'emploi.
Elle protège et décore les pièces et ouvrages en bois durablement, jusqu'à 10 ans, face aux agressions climatiques.
Mise en oeuvre
OBBIACRYL PRO est prêt à l'emploi et s'applique sur des bois sains, secs à moins de 18% d'humidité, dépoussiérés et dégraissés si nécessaire.
Les bois d'essences non durables sont traités en classe d'emploi 3.1 avec un produit de préservation tel qu'OBBIATEX SPE ou OBBIATEX APE1 (Normes EN 335 classes d'emploi du bois, EN 350 durabilité des bois et matériaux dérivés, NF P23-305 menuiseries en bois).
Les couches de finition sont appliquées au plus 3 mois après le traitement ou la mise en place des bois.
La préparation des supports, les conditions d'application et de mise en oeuvre sont conformes au DTU 59-1,Travaux de peinture.
OBBIACRYL PRO s'applique à la brosse ou au pistolet en une ou plusieurs couches suivant la destination intérieure ou extérieure, travaux neufs ou rénovation...
- En intérieur, 1 à 2 couches selon la teinte désirée
- En extérieur, 2 à 3 couches selon le grammage désiré
- En entretien, 1 à 2 couches selon l'usure du film
Le nombre de couches et l'essence du bois influent sur la teinte finale.
Agiter énergiquement avant l'emploi.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Dénomination De Vente ObbiaCryl Pro
• Phase Aqueuse
• Caractérisation Des Produits De Peintures (Norme NF T36-005) Famille 1, catégorie 7b2 (acryliques et copolymères en phase aqueuse)
• Extrait Sec 42%
• Masse Volumique (À 20°C) 1,03 à 1,10 g/cm³
• Viscosité Cinématique 1200 mm²/s
• Présentation Liquide blanc

• Pouvoir Couvrant Théorique (Selon La Nature, La Préparation De La Surface Ou De L'épaisseur Du Sujet À Traiter) 8 à 10 m²/l
• Séchage Hors Poussière 30 mn
• Séchage Recouvrable 3 à 4 heures
• Nettoyage Des Outils De Mise En Oeuvre Eau savonneuse
• Durée De Conservation 1 an en emballage d’origine non entamé
• Conditionnement Bidons de 1 litre, 2,5 litres, 5 litres et 20 litres

Contenance	2,5