Pâte polymère X-Tack TEC7 montage sans support - 5345



Référence (SKU) : CFG93154

Réf. fournisseur : 5345

DESCRIPTION

Déjà super puissant avant durcissement: 600kg/m².
Stable jusqu'à 40mm d'épaisseur.
Durablement élastique.
Exempt de phtalates, de solvants et d'isocyanates.
Pas de marquages sur la pierre et sûr sur les miroirs.
Presque inodore.
Même applicable sur surfaces humides lisses.
Résistant à la moisissure et aux bactéries.
Etanche à l'air et à l'eau.
Utilisable sur la plupart des matériaux de construction.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Base: polymère MS.

• Densité: 1.49 g/cm³.

• Viscosité: pâte raide.

• Dureté (DIN 53505) après 3 semaines à une humidité relative de 23°C/50%: +/- 54 Shore A.

• Rétrécissement (DIN 52451): +/- 5%.

• Consistance (DIN EN 27390): ne s'affaise pas entre les joints d'une largeur allant jusqu'à 40 mm.

• Elasticité de rupture : > 500%.

• Module sous élasticité 100% 23°C (DIN 53504 S2) : 1.0 N/mm².

• Résistance à la traction (DIN 53504 S2): 2.2 N/mm².

• Formation de la pellicule : 3-5 minutes.

• Durcissement: 24h - 2.7mm 48h - 4mm

• Stabilité thermique: -40°C jusqu’à +90°C.

• Température de traitement: de +5°C jusqu’à +40°C.

• Résistance chimique: bonne contre l’eau, l’eau salée, les solvants aliphatiques, les huiles, les acides anorganiques dilués et les alkalis moyenne contre les esters, les cétones et les aromates mauvaise contre des acides concentrés et des solvants chlorés

• Inaltérabilité: parfait.

• Durée de conservation : 15 mois dans l’emballage d’origine fermé.

• Mesures de sécurité : veuillez consulter la fiche de sécurité.

Type d'adhésif	Pâte
Résistance au froid	-40°C
Résistance au chaud	Résiste au chaud

VARIANTES

Réf.	**Nom**
SCA20015	Pâte polymère X-Tack TEC7 montage sans support - Blanc - Cartouche 290ml - 534525227
SCA20016	Pâte polymère X-Tack TEC7 montage sans support - Noir - Cartouche 290ml - 534515227