Résine d'étanchéité Easyfit Kolmat agrée gaz GRIFFON flacon 50 ml - 6150321



Référence (SKU) : GRI00019
EAN : 8715598503216
Réf. fournisseur : 6150321

DESCRIPTION

Pour étancher et bloquer des raccords filetés en métal dans des canalisations transportant du gaz, de l'eau, pour le chauffage central et des installations industrielles
Convient entre autres à l'acier, au laiton et à l'inox.
Propriétés
Maintien immédiat à basse pression
Résiste aux chocs thermiques et aux vibrations
Résiste à des produits chimiques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Labels de qualité/Standards

• Labels de qualité:

• ACS: Conforme aux listes positives de l'Attestation de Conformité Sanitaire (ACS). Certificat IPL 14 CLP NY 010.

• Gastec QA: joint filetage pour l'obturation étanche au gaz de raccords de tuyaux filetés en métal, classe 8 bars. Certificat Q 04/003 à base des exigences

• GASTEC QA 31-1. Standards: EN 751-1: Matériaux d'étanchéité pour raccords filetés en contact des gaz de la 1ère, 2ème et 3ème famille et de l'eau chaude - Partie 1 : composition d'étanchéité anaérobie.

• Préparation

• Conditions de mise en œuvre: Ne pas utiliser à des températures +5°C.

• Pré-traitement des surfaces: Bien nettoyer et dégraisser les surfaces.

• Mise en œuvre

• Mode d’emploi:

• 1) Appliquer le produit uniformément sur le filetage.

• 2) Assembler le raccord et serrer fermement. Le raccord peut encore être corrigé pendant environ 1 minute. A basse pression, le raccord peut directement être soumis à une charge. Après durcissement, le raccord est difficilement démontable.

• Taches/résidus: Éliminer les restes avec un chiffon humide ou dégraissant.

• Propriétés techniques

• Résistance à l’eau: Très bon(ne) Résistance à la température: -50ºC à +150ºC.

• Résistance chimique: Très bonne.

• Spécifications techniques

• Matière première de base: Ester de méthacrylate

• Couleur: Blanc

• Viscosité: env. 2500 mPa.s. Densité: env. 1.08 g/cm³

• Conditions de stockage Au moins 24 mois. Conservation limitée après ouverture. Conservez dans un emballage fermé correctement dans un endroit sec et à une température variant entre +5°C et +25°C.

Contenance	50 ml