Caoutchouc liquide HBS-200 pour étanchéité GRIFFON pot 1L - 6308866



Référence (SKU) : GRI00042
EAN : 8710439212906
Réf. fournisseur : 6308866

DESCRIPTION

Convient pour rendre étanche et pour protéger une grande variété de matériaux tels que le béton, le métal, la pierre, le bois, le bitume, le zinc, le PVC, l'EPDM (effectuer un test au préalable), etc.
Pour les sols, les cloisons, les murs, les jointures, les joints, les passages et les éléments de construction.
Convient particulièrement pour des applications intérieures et extérieures (salles de bain, caves, balcons, toits, etc.), y compris les gouttières, receveurs de douches, passages de tuyaux, joints entre mur et sol, joints de dilatation, raccordements de châssis et éléments de construction au niveau du sol.
Peut également être utilisé comme couche étanche à l'eau sous le carrelage dans des environnements humides tels que les salles de bain, piscines, balcons, terrasses, etc.
Propriétés
Étanche à l'eau et à l'air
Élasticité permanente très élevée (900%)
Excellente adhérence à de nombreux supports
Qualité durable: longévité minimale de 20 ans (testé selon la norme EN 1297)
Protège contre la corrosion et l'érosion
Facile à mettre en œuvre
Résiste aux intempéries et aux UV
Résiste au sel et aux produits chimiques
Peut être peint
Exempt solvant, exempt de COV
Non toxique, à base d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Labels de qualité:

• Standards: EN 1026: Fenêtres et portes - Perméabilité à l'air: entièrement imperméable à l'air

• EN 1027: Fenêtres et portes - Perméabilité à l'eau: entièrement imperméable à l'eau

• EN 12214: Performance thermique des bâtiments - Perméabilité à l’air des composants et parois de bâtiments: entièrement imperméable à l’air

• LEED: (Leadership in Energy and Environmental Design): IEQ CREDIT 4.2: Lowemitting materials paints and coatings. Product type: waterproofing sealers.

• Préparation

• Conditions de mise en œuvre: À n’utiliser qu’à des températures supérieures à +5°C. Après 60 minutes environ, il se forme une peau de surface (pelliculation) qui peut supporter une pluies (légère) après 4 heures. Complètement imperméable après 24 heures. Pour accélérer la résistance à l’eau de la couche supérieure, veuillez utiliser de l’HBS-200 Accelerator.

• Pré-traitement des surfaces: Les surfaces doivent être sèches, propres et exemptes de poussière et de graisse. L’utilisation d’un primaire d’accrochage acrylique (de base aqueuse) sur les surfaces poreuses, corrodées ou endommagées peut améliorer l’adhérence du HBS-200® et minimiser la formation de bulles ou déchirures.

• Outillage: Pinceau, rouleau ou système de pulvérisation (type Airless).

• Mise en oeuvre

• Diluer: Ne pas diluer

• Garantie: ± 2,7 l par m², sur une épaisseur de couche de 2 mm.

• Mode d’emploi: Avant l’utilisation, mélangez manuellement jusqu’à l’obtention d’une couleur homogène. Pour mélanger, il n’est pas recommandé d’utiliser un mélangeur électrique à vitesse de rotation élevée. Appliquez en plusieurs couches. De préférence, laisser la couche inférieure sécher avant d’appliquer la couche suivante. Le temps de séchage dépend de l’humidité relative, de la température et de la surface. Griffon HBS-200® GeoTextile devrait être utilisé pour recouvrir les joints, les fissures et les déchirures. La toile Griffon HBS-200® GeoTextile doit être disposée dans du caoutchouc liquide HBS-200® encore humide. Égalisez ensuite immédiatement avec une deuxième couche de caoutchouc liquide HBS200®. Veillez toujours à ce que l’épaisseur de la couche soit d’au moins 2 mm après séchage.

• Taches/résidus: Éliminez immédiatement les résidus humides avec de l’eau, Griffon Wipes ou Griffon Hand Cleaner. Les résidus séchés ne peuvent être éliminés que mécaniquement.

• Points d’attention: N‘utiliser qu’à des températures supérieures à +5°C. Après 60 minutes environ, il se forme une peau de surface (pelliculation) qui peut supporter une pluies (légère) après 4 heures. Complètement imperméable après 24 heures.

• Temps de séchage: env. 48 heures * Temps de séchage peut varier en fonction du support, de la quantité de produit utilisée, du taux d’humidité et de la température ambiante.

• Propriétés techniques

• Résistance à l’humidité: Très bon(ne) / Résistance à l’eau: Très bon(ne)

• Résistance à la température: De -40°C à +160°C

• Résistance aux rayons UV: Très bon(ne)

• Résistance chimique: Très bon(ne)

• Recouvrement: Peut être recouverte avec une peinture acrylique ou alkyde. Une peinture alkyde peut ralentir

le séchage. Toujours faire un essai en avant.

• Elasticité: Très bon(ne)

• Spécifications techniques

• Matière première de base: Émulsion de bitume élastomère modifié

• Couleur: Noir

• Viscosité: env. Liquide / Teneur en solides: env. 60 %

• Densité: env. 1.02 g/cm³ / Dureté (Shore A): env. 20

• Allongement à la rupture: env. 900 %

• Conditions de stockage

• Au moins 24 mois après production. Conservation limitée après ouverture. Les emballages fermés correctement doivent être conservés dans un endroit sec, frais, à l’abri du gel et à une température entre +5°C et 25°C.

Contenance	1 L
Couleur	Noir