Mastic de fixation MSP 107 BOSTIK - 301



Référence (SKU) : CFG93342

Réf. fournisseur : 301

DESCRIPTION

Ne contient ni solvants, ni isocyanates.
Très bonne résistance aux intempéries et rayons UV.
Ne corrode pas les métaux.
Excellente adhérence y compris sur supports humides (non saturés et non ruisselants).
Reprend ses propriétés initiales après compression ou élongation.
Compatible avec la plupart des peintures.
Peut être peint après complète polymérisation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Mastic MS polymères polyvalent pour l'étanchéité, le calfeutrement de maçonnerie et le collage souple de zinc, brique, béton, pierre naturelle, miroir, fer, acier, aluminium, matières synthétiques, bois, aggloméré, gouttière, descentes d'eaux pluviales…

• Collages :

• Collage souple d'éléments pouvant subir des vibrations ou des chocs.

• Collage de tuiles, plinthes, éléments de décoration divers.

• Collage de tuyaux et descentes d'eaux pluviales

• Etanchéité :

• Joints de dilatation, joints de fractionnement sur dalle béton, balcons, etc.

• Etanchéité sous appui de fenêtre.

• Calfeutrement de maçonneries, cloisons, huisseries en bois et métalliques, bateaux, caravanes, carrosseries.

• Etanchéité de vérandas, serres.

• Temps de formation de peau 20 minutes

• Temps hors poussière 50 minutes environ

• Température de mise en œuvre de + 5 à + 35°C

• Température de service de - 40 à + 100°C

• Vitesse de polymérisation 3 mm par 24 heures

• Dureté shore A 55

• Allongement à la rupture > 200%

VARIANTES

Réf.	Nom
MGA30081	Mastic de fixation MSP 107 BOSTIK - Blanc - 290 ml - 30114280
MGA30082	Mastic de fixation MSP 107 BOSTIK - Brun - 290 ml - 30130015
MGA30083	Mastic de fixation MSP 107 BOSTIK - Gris - 290 ml - 30131383
MGA30084	Mastic de fixation MSP 107 BOSTIK - Noir - 290 ml - 30139561