Colle-joint TEC7 tout coller étancher - Blanc 310 ml - 535206227



Référence (SKU) : FKA40022
EAN : 5414195008324
Réf. fournisseur : 535206227

DESCRIPTION

Super fort après durcissement rapide.
Durablement élastique.
Exempt de phtalates, de solvants et d'isocyanates.
Pas de trace sur la pierre ni sur les miroirs avec un collage de qualité.
Presque inodore.
Même applicable sur surfaces humides lisses.
Résistant à la moisissure et aux bactéries.
Étanche à l'air et à l'eau.
Utilisable sur la plupart des matériaux de construction*.
Applications : Pour toutes les applications dans le monde du sanitaire et de construction.
Pour l'entretien en général, Tec7 remplace la colle universelle, la colle à bois, la colle P.U., le joint de silicone, le joint de silicone sanitaire, le joint d'acrylate et le joint de butylène.
Comme colle universelle, Tec7 adhère sur la plupart des surfaces et ne corrode pas la matière synthétique.
Collage de miroirs (lignes de colles verticales), sur la pierre de taille (ne dégorge pas), le polyester, polystyrène, les surfaces mouillées, même sous l'eau.
Peut être peint avec presque toutes les peintures (peinture basé sur des résines alkydes, appliqué sur Tec7, sèche plus lentement). Tec7 à moins d'adhérence sur PP, PE, bitumes et silicones.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Base : polymère MS.

• Vaporisabilité : 5 bar / 3 mm / 23°C 140g/min.

• Formation d'une peau : 23°C 50 % R.V. 8 minutes.

• Non-adhésif : 23°C 50 % R.V. 25 minutes.

• Durcissement : 23°C 50 % R.V.

• 24h - 6 mm

• 48h - 7 mm

• 72h - 8 mm

• E-modulus 100 % : 172N/cm² / 1.72 Mpa.

• Résistance spécifique : 26,257 GigaOhm par cm.

• Rétrécissement de volume après durcissement : < 3 % .

• Dureté - DIN 53505 : 60 Shore A.

• Résistance à la traction :

• après 7 jours : 260 N/cm²,

• après 1 mois : 280 N/cm²,

• après 3 mois : 310 N/cm².

• La température ambiante d'application : entre +5°C et +40°C.

• Résistance au déchirement - DIN 53504 : 140N/cm² / 1.40 Mpa.

• Stabilité thermique : -40°C à +90°C /Sommet: 155°C max. 30 minutes.

• Elongation au point de rupture - DIN 53504 : > 350%.

• La perméabilité à l’air (suivant le rapport 3P02093 du SP TRI en Suède) : >0,2 m³/m².

• Non toxique.

• Perméabilité à la vapeur d'eau (DIN EN ISO 12572) : 1,6.

• Résistance à la pression (ISO 11432) : 1,19 N/mm².

• Résistance chimique :

• Bonne : eau, eau de mer, solvants aliphatiques, huiles, graisses, acides organiques, dilués, lessives

• Moyenne : esters, cétones, aromates

• Mauvaise : acides concentrés, solvants chlorés, chlore des piscines

• Conservation : 18 mois.

Couleur	Blanc
Contenance	310 ml