Colle néoprène supra gel KLEIBERIT 120.0 - bidon 4,5kg - 120.0.0502



Référence (SKU) : CPA60006
EAN : 4027616023502
Réf. fournisseur : 120.0.0502

DESCRIPTION

Domaine d'application: convient pour le collage de panneaux de bois et de dérivés du bois, stratifié et feuilles métalliques, placages, liège.
NE CONVIENT PAS A LA MOUSSE POLYSTYRENE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Application en double encollage, consommation 125-150g/m² par surface à encoller.

• Méthode d'application: spatule crantée ou râcle.

• Respecter un temps d'évaporation des solvants de 5 minutes environ.

• Maroufler après affichage des 2 surfaces encollées.

• Ne doit pas être stockée à une température inférieure à -5°C ni supérieure à +30°C

• Usinage des pièces possible directement après le collage.

• La résistance finale est atteinte après 8 jours.

• Nettoyage des outils d'application avec le diluant KLEIBERIT 820.0

Contenance	4,5