Primaire antirouille RUSTVAERN OBBIA - RUST



Référence (SKU) : CFG93705

Réf. fournisseur : RUST

DESCRIPTION

RUSTVÆRN® est destiné à la protection des métaux ferreux: fer, acier, fonte (y compris les tôles galvanisées), et métaux non ferreux: aluminium, zinc, cuivre, laiton... RUSTVÆRN® a été formulé pour résister aux milieux très agressifs tels que les environnements industriels, urbains, maritimes ou tropicaux. RUSTVÆRN® peut résister à des températures de 120°C environ. Existe en gris, blanc, noir et roux.

Mise en œuvre

RUSTVÆRN® est prêt à l'emploi. RUSTVÆRN® doit être correctement homogénéisé avant emploi afin d'obtenir une répartition régulière des pigments inhibiteurs de corrosion. RUSTVÆRN® peut être dilué pour les applications au pistolet, au moyen du diluant OBBIA TS1025. Voir fiche technique. Ne pas utiliser de white-spirit ni de diluant gras.

Préparation des surfaces:

• Métaux ferreux: les métaux ferreux doivent être décalaminés, dépoussiérés et dégraissés au moyen d'OBBIA TS1025. Les surfaces rouillées doivent être débarrassées de la rouille non adhérente (sablage, décapage et/ou ponçage), dépoussiérées et dégraissées. RUSTVÆRN® fixera la rouille adhérente.

• Métaux non ferreux: les surfaces neuves doivent être dépolies ou dérochées (solution d'acide nitrique 3 à 5%) et dégraissées. Les surfaces déjà oxydées doivent être dépoussiérées et dégraissées.

• Autres surfaces: les surfaces doivent être dépoussiérées et soigneusement dégraissées. Ne pas appliquer par des températures inférieures à 5°C et supérieures à 40°C. RUSTVÆRN® peut être recouvert par des peintures de finition glycérophtaliques, polyuréthanes...

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Dénomination De Vente Peinture primaire antirouille

• Phase Solvant

• Caractérisation Des Produits De Peintures (Norme NF T36-005) Famille 1, catégorie 4a (alkydes séchage à l’air)

• Extrait Sec 68%

• Masse Volumique (À 20°C) 1,3 g/cm³

• Point D’éclair 32 °C

• Viscosité Dynamique 2800 mPa.s

VARIANTES

Réf.	Nom
TAA42188	Peinture primaire antirouille RUSTVAERN OBBIA 0.9 Kg RAL7016 - RUST0K90/7016
TAA42189	Peinture primaire antirouille RUSTVAERN OBBIA 5 Kg Blanc - RUST5K0B
TAA42190	Peinture primaire antirouille RUSTVAERN OBBIA 5 Kg RAL7016 - RUST5K0/7016
TAA42191	Vernis primaire antirouille RUSTVAERN OBBIA 400ml Blanc - RUSTSPB
TAA42187	Peinture primaire antirouille RUSTVAERN OBBIA 0.9 Kg Blanc - RUST0K90B