Vitrificateur Éco-Responsable OBBIA - ECOFSH



Référence (SKU) : CFG93706

Réf. fournisseur : ECOFSH

DESCRIPTION

Finition et entretien des menuiseries intérieures (parquets, escaliers, portes, fenêtres, meubles...) quand une protection particulièrement robuste est nécessaire . EcoFinish est particulièrement recommandée pour les surfaces soumises aux contraintes mécaniques importantes (abrasion, rayures…) et aux taches (café, vin, sodas…). EcoFinish garde l’aspect naturel de vos parquets.
Mise en œuvre
Les bois doivent être secs à moins de 18 % d’humidité, propres, dépoussières dégraissés si nécessaire (IROKO, MOVINGUI…). Lors d’une application en rénovation, s’assurer que les bois ont été dégraissés et poncés au grain 100 – 120. Agiter EcoFinish avant et pendant l’application Appliquer avec une brosse / spalter, un rouleau laqueur ou un pistolet, en 3 couches . Respectez un temps de séchage de 4 heures entre les couches et égrainer avant la dernière couche au grain 180 - 240 pour un résultat optimum. Un trafic léger est envisageable après 12 heures de séchage et les performances maximale sont obtenues après 7 à 10 jours.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Dénomination De Vente EcoFinish

• Phase Aqueuse

• Extrait Sec 31 % environ (NF T 30-084)

• Masse Volumique (À 20°C) 1,03 g/cm³ à 20°C (NF T30-020-1)

• Sous-Catégorie A/e, type PA

• Teneur Maximale En COV 130 g/l

• Teneur En COV Sous-catégorie A/e, type PA : 43 g/l (Teneur maximale : 130 g/l)

• Présentation liquide opalescent ou laiteux selon la finition

• Pouvoir Couvrant Théorique (Selon La Nature, La Préparation De La Surface Ou De L'épaisseur Du Sujet À

Traiter) environ 10 m² par litre et par couche

• Séchage Hors Poussière 30 mn

• Séchage Recouvrable 4 heures

• Nettoyage Des Outils De Mise En Œuvre Eau savonneuse

• Durée De Conservation 1 an en emballage d’origine non entamé

Utilisation Bois

VARIANTES

Réf.	Nom
TAA42223	Vitrificateur Éco-Responsable OBBIA 1L - ECOFSH1
TAA42224	Vitrificateur Éco-Responsable OBBIA 5L - ECOFSH5