Saturateur Éco-Responsable OBBIA - ECOSAT

Référence (SKU) : CFG93708

Réf. fournisseur : ECOSAT

DESCRIPTION

ECOSAT est un saturateur pour bois en phase aqueuse à base de résines biosourcées. Il assure une protection hydrofuge et oléofuge contre les taches grasses et ralentit l'encrassement des surfaces de bois exposées. ECOSAT donne un aspect mat à satiné, évite le grisaillement et met en valeur le veinage du bois. Prêt à l'emploi, ECOSAT est disponible en incolore, tons bois ou autres teintes à la demande.
Mise en œuvre
ECOSAT s'applique sur des bois sains, secs à moins de 18% d'humidité, dépoussiérés et dégraissés si nécessaire.
Les bois anciens devront être rendus absorbants et être exempts d'anciennes traces de peinture, huiles, vernis, cires...
Si nécessaire, décaper avec OBBIADECAP+. Si le bois est oxydé ou grisaillé, traiter avec OBBIANET.
Les bois d'essences non durables sont traités avec un produit de préservation tel qu'OBBIATEX SPE ou OBBIATEX APE1.
ECOSAT s'applique à la brosse, au rouleau, au pistolet (dans ce cas lisser au spalter pour faire pénétrer).
Une protection maximale est obtenue par l'application à saturation, puis en laissant pénétrer ECOSAT 10 minutes environ. L'opération est à renouveler jusqu'à ce que le bois n'absorbe plus le produit en NE LAISSANT PAS SECHER entre les applications. L'excédent de produit doit être lissé ou essuyé, pour qu'il ne se forme pas de film à la surface du bois.
L'entretien se fait par renouvellement sans décapage en fonction du vieillissement des surfaces traitées: deux fois par an pour ECOSAT Incolore et une fois par an pour ECOSAT Teinté.
Agiter avant application. Ne pas appliquer par forte chaleur ou sur bois gelés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Dénomination De Vente EcoSat

• Phase Aqueuse

• Extrait Sec 22%

• Masse Volumique (À 20°C) 1,02 g/cm³ à 20°C (NF T30-020-1)

• Sous-Catégorie A/g, type PA

• Teneur Maximale En COV 30 g/l

• Teneur En COV Sous-catégorie A/g, type PA : 23 g/l (Teneur maximale : 30 g/l)

• Présentation liquide laiteux ou coloré

• Pouvoir Couvrant Théorique (Selon La Nature, La Préparation De La Surface Ou De L'épaisseur Du Sujet À Traiter) 1 litre pour 10 à 12 m² selon la nature et la préparation du bois.

• Séchage Hors Poussière . Entre deux couches laisser pénétrer 10 à 15 minutes.

• Séchage Recouvrable complet en 24 heures ou plus suivant le nombre de couches.

• Nettoyage Des Outils De Mise En Œuvre Eau savonneuse

• Durée De Conservation 1 an en emballage d’origine non entamé

• Conditionnement 5 Litres

Utilisation Bois

VARIANTES

Réf.	Nom
TAA42227	Saturateur Éco-Responsable OBBIA 1L Incolore - ECOSAT1
TAA42228	Saturateur Éco-Responsable OBBIA 5L Incolore - ECOSAT5
TAA42232	Saturateur Éco-Responsable OBBIA 1L Chêne clair - ECOSAT1/03
TAA42233	Saturateur Éco-Responsable OBBIA 1L Chêne - ECOSAT1/07
TAA42234	Saturateur Éco-Responsable OBBIA 5L Chêne clair - ECOSAT5/03
TAA42235	Saturateur Éco-Responsable OBBIA 5L Chêne - ECOSAT5/07