Résine de finition Ultratop EPDM - EWI34019101



Référence (SKU) : CFG93951

Réf. fournisseur : EWI34019101

DESCRIPTION

ULTRATOP est une résine polyuréthane aliphatique, pigmentée et à l'aspect satiné, monocomposant.
ULTRATOP présente un aspect satiné et forme une pellicule flexible et continue avec une excellente adhérence.
Ses propriétés mécaniques comme sa résistance exceptionnelle à l'abrasion et à la tension lui permettent de supporter les intempéries, les températures extrêmes et la radiation UVI.
ULTRATOP est par conséquent une couche de finition idéale pour les balcons, les allées praticables et autres applications telles que les toits plats.
Applications : Couche de finition pour système liquide Ultraflex sur les toits plats.
Couche de finition Ultraflex pour les parkings avec une très faible circulation (parkings privés).
Couche protectrice pour Ultraflex sur des balcons, des allées praticables et des bordures d'entretien.
ULTRATOP est une résine polyuréthane satinée, aliphatique, pigmentée monocomposant. Temps de séchage : 25 minutes.
Le revêtement protecteur formé est facile à nettoyer et à entretenir. Il est résistant aux algues et à l'apparition de moisissures.
ULTRATOP doit être appliqué dans des conditions sèches en évitant l'humidité ou l'eau provenant de la surface devant être recouverte ou du support, pendant ou avant l'application.
Appliquer sur des supports secs et fermes, à une température de support supérieure de 3 °C à celle du point de rosée, et à une température ambiante supérieure à 10 °C.
ULTRATOP doit être appliqué en fines couches, avec un rouleau, une brosse ou un pistolet airless (buse : 0,007" à 0,011" ; pression sur l'embout de buse, 180 à 200 kg/m²).
Il peut être dilué avec du xylène pur, jusqu'à 5 % pour des applications avec des pistolets airless.
Ne pas appliquer dans des piscines ni sur des surfaces susceptibles d'être totalement immergées.
ULTRATOP peut être appliqué en tant que finition antidérapante de la manière suivante : appliquer une couche fine d'Ultratop et de sable de silice ou de granulat.
Si nécessaire, une couche additionnelle d'Ultratop peut être appliquée sur les granulats pour encapsuler le système antidérapant.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Rendement ±150 g/m²/couche

• Temps de séchage à 23 ºC ±25 minutes

• Temps de recouvrement à 23 ºC 1~48 heures

• Méthode d'application brosse, rouleau ou pistolet airless

• Couverture par cartouche 30 m²

• rendement : Le rendement d'Ultratop varie en fonction des couches appliquées, du type de support ou de l'usage final.

• S'il est appliqué en fines couches, la consommation est de 150 à 175 g/m²/couche environ.

• conditionnement : Bidons de 5 kg - recouvrement de 30 m² environ.

• conservation : 12 mois à des températures comprises entre 5ºC et 35ºC, dans la mesure où il est stocké dans un endroit sec.

• Density at 23 ºC ISO 1675 : ±1,20±2 g/cm³

• Plage de température d'application : 5 ºC~ 30 ºC

• Teneur en solides ISO 1768 : ±63%

• Délai de recouvrement à 23 ºC : 0,5~48 heures

• Adhérence au béton à 23 ºC : >1,3 MPa (N/mm²)

• À 23 ºC, praticable au bout de : ±3 heures

• Temps de séchage à 23ºC : ±25 minutes

• Plage de température de service : -30 ºC~80 ºC

• Entièrement sec à 23ºC : 7 jours

• Méthode d'application : au rouleau ou pistolet airless

• Dilution (machine airless) : Xylène pur (max. 5 %)

VARIANTES

Réf.	Nom
COV15340	Résine de finition Trafic Intense Ultratop WR EPDM - Gris - 5 Kg (25 m²) - EWI3401910114
COV15341	Résine de finition Ultratop EPDM - Rouge - 5 Kg (30 m²) - EWI3401910113
COV15342	Résine de finition Ultratop EPDM - Gris clair - 5 Kg (30 m²) - EWI3401910120