Ecran de sous-toiture DELTA XX Plus Universal DOERKEN 1.50x50 m - 2208324



Référence (SKU) : COV42200
EAN : 4004552047526
Réf. fournisseur : 2208324

DESCRIPTION

L’écran de sous-toiture universel HPV R2 se caractérise par une longévité particulièrement élevée et protège ainsi durablement les combles des infiltra

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Applications

• En toiture: pose sur support discontinu au contact ou non de l'isolant thermique (entraxe maxi entre chevrons: 60 cm) ou continu type volige ou panneau OSB.

• En façade: pose comme pare-pluie derrière un bardage ventilé à joints fermés. DELTA-XX PLUS® UNIVERSAL est compatible avec une phase chantier jusqu’à 3 mois conformément au DTU 31.2.

• Pose conforme aux DTU 40.29 (écran de sous-toiture) et DTU 31.2 et 41.2 (pare-pluie).

• Caractéristiques techniques

• Matériau Association multi-couches de géotextiles en polypropylène (technologie bi-composants) sur les faces externes et d’un film respirant monolithique intermédiaire en polyuréthane. Avec deux bords autocollants intégrés améliorant l’étanchéité au vent. Réduit la pénétration d'air froid et le claquement au vent.

• Réaction au feu E (EN 13501-1)

• Résistance en traction env. 340/270 N/5 cm (EN 12311-1)

• Résistance à la déchirure au clou env. 180/200 N (EN 12311-1)

• Résistance à la pénétration de l’eau à neuf et après test de vieillissement renforcé de thermo-oxydation (448 jours à 5±2 m/s et 70°C) classe W1 (EN 1928)

• Valeur Sd env. 0,08 m (EN ISO 12572)

• Résistance aux températures -40°C à +80°C

• Charge thermique maximale à court terme du matériau (< 8h / jour) jusqu’à +100°C

• Durée de la phase chantier (écran de sous-toiture) 8 jours, hors conditions climatiques exceptionnelles. Dans le cas de durées d'exposition supérieures à 8 jours, procéder au bâchage avec DELTA®-PLAN 2000 ou contacter le Service Technique DOERKEN

• Durée de la phase chantier (pare-pluie) 3 mois selon le DTU 31.2.

• Étanchéité à la pluie battante étanche (Test de l’Université de Berlin)

• Masse surfacique env. 150 g/m²

• Poids du rouleau env. 11 kg

• Dimension du rouleau 50 m x 1,50 m

• Conformité CE EAD 030218-01-0402 / EN 13859-2

• Rapports d'essais externes Test de vieillissement 2.000h QUV

• Certificats Évaluation Technique Européenne ETA-22/0389 (Longévité équivalente > 25 ans pour les applications sous couvertures ventilées)

• Certification QB du CSTB n°22-015 (Classement E1-Sd1,TR2)