Ecran de sous-toiture DELTA XX Plus Strong - DOERKEN - 1.50x50 m - 2208325



Référence (SKU) : COV42202
EAN : 4004552047540
Réf. fournisseur : 2208325

DESCRIPTION

Longévité avérée Afin de qualifier sa durabilité, DELTA-XX PLUS® STRONG a été soumis à un nouvel essai de vieillissement artificiel destiné à caractériser l'impact de la lame d'air sur sa fonctionnalité à long terme. Cet essai simule le vieillissement par thermo-oxydation et permet de valider une durée de vie > 25 ans, attestée dans une ETA (Évaluation Technique Européenne. Fonctionnalité et longévité maximales pour l'écran DELTA-XX PLUS® STRONG. 30 ans de garantie Nous accordons une garantie de fonctionnement de 30 ans* pour notre nouvel écran de sous-toiture armé HPV R3 DELTA-XX PLUS® STRONG mis en œuvre conformément à nos documentations techniques. Si un défaut d'étanchéité du produit entraînant une pénétration d'humidité devait être constaté et justifié**, nous fournirons non seulement gratuitement le matériel mais également la main d'œuvre liée aux travaux nécessaires au remplacement du produit défectueux. Il suffit de nous appeler et nous nous occuperons du reste Des bords

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Matériau Association multi-couches de géotextiles en polypropylène (technologie bi-composants) sur les faces externes, d'une armature et d'un film respirant monolithique intermédiaire en polyuréthane. Avec deux bords autocollants intégrés améliorant l'étanchéité au vent. Réduit la pénétration d'air froid et le claquement au vent

• Réaction au feu E (EN 13501-1)

• Résistance en traction approx. 500/500 N/5 cm (EN 12311-1)

• Résistance à la déchirure au clou env. 400/400 N (EN 12311-1

• Résistance à la pénétration de l'eau à neuf et après test de vieillissement renforcé de thermo-oxydation (448 jours à 5±2 m/s et 70°C) classe W1 (EN 1928)

• Valeur Sd env. 0,08 m (EN ISO 12572)

• Résistance aux températures -40°C à +80°C

• Charge thermique maximale à court terme du matériau (< 8h / jour) jusqu'à +100°C

• Durée de la phase chantier (écran de sous-toiture) 8 jours, hors conditions climatiques exceptionnelles. Dans le cas de durées d'exposition supérieures à 8 jours, procéder au bâchage avec DELTA®-PLAN 2000 ou contacter le Service Technique DOERKEN

• Durée de la phase chantier (pare-pluie) 3 mois selon le DTU 31.2. 3 mois selon le DTU 31.2.

• Étanchéité à la pluie battante étanche (Test de l’Université de Berlin)

• Masse surfacique env. 180 g/m²

• Poids du rouleau env. 14 kg

• Dimension du rouleau 50 m x 1,50 m

• Conformité CE EAD 030218-01-0402 / EN 13859-2

• Rapports d'essais externes Test de vieillissement 2.000h QUV

• Certificats Évaluation Technique Européenne ETA n°22/0731 (Longévité équivalente > 25 ans pour les applications sous couvertures ventilées)