Joint de vitrage EPDM KISO 15x2 mm Noir - Rouleau de 125 m - 141 2X15 N



Référence (SKU) : JAA30021
EAN : 5710945003022
Réf. fournisseur : 141 2X15 N

DESCRIPTION

DOMAINES D'UTILISATION
Fenêtres en bois: assure l'étanchéité à l'air et à l'eau entre le cadre et le vitrage isolant ainsi qu'entre les parcloses et le vitrage isolant.
Vérandas en bois: assure l'étanchéité à l'air et à l'eau entre le cadre et le vitrage isolant ainsi qu'entre les parcloses et le vitrage isolant.
AVANTAGES
Testé avec succès dans plusieurs instituts officiels européens, agréé SOCOTEC (Dossier ANC18-668 de septembre 2018) et testé par le FCBA en 2004, conforme à la norme XP P 20 650.
L'utilisation d'un joint de vitrage à sec dispense de la nécessité d'utiliser un moyen de pression mécanique.
Utilisation rapide, facile et propre
Très grande résistance au vieillissement
Plus de 35 ans d'expérience dans les climats du nord (Scandinavie)
Bonne résistance aux solvants
Utilisable sur chantier comme en usine
Manipulation immédiate des châssis

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• DONNEES TECHNIQUES

• Poids spécifique: 0,30-0,40 g/cm3

• Nominal: 0,33 g/cm3

• Résistance à la compression:

• - 25% = 2,5-3,5 N/cm2

• - 40% = min. 3,5 N/cm2

• Dureté shore 00: 40-50

• Tenue en température: -50°C à +90°C

• Nocivité: Aucune

• Absorption d’eau: Négligeable

• Résistance à l’ozone: Excellente

• PROPRIETES

• Matière de base: Caoutchouc EPDM

• Couleur: Noir, brun et blanc (toutes les dimensions ne sont pas disponibles en brun ou en blanc)

• Adhérence: Excellente sur surface sèche

• DUREE DE STOCKAGE

• Jusqu’à 9 mois après la date de production dans des conditions d’entreposage normales.

• UTILISATION

• Température d’application: supérieure à 0°C.

• Utilisation: soit à la main directement du rouleau, soit mécaniquement grâce à l’une des machines KISO.

• La mise en œuvre détaillée se trouve au verso.

• Préparation: les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de gras et de poussière.

Lot de 1