Mousse PU P300 FOAM’N’FILL PRO B3 BOSTIK - 30623825



Référence (SKU) : MGA50154
EAN : 3549212491291
Réf. fournisseur : 30623825

DESCRIPTION

Bostik P300 FOAM’N’FILL B3 est une mousse polyuréthane monocomposant pour l’isolation thermique et acoustique dans la construction.La mousse polyuréthane Bostik P300 FOAM’N’FILL B3

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur Blanc

Température de mise en œuvre + 5 à + 35°C

Base Polyuréthane

Cellules fermées ±70 %

Prise définitive FEICA TM1015 100 à 120 minutes

Temps de coupe FEICA TM1005 30 à 50 minutes

Densité 20 à 30 kg/m3 Comportement au feu DIN 4102-1 B3

Isolation acoustique du joint 62 dB

Temps sans adhérence FEICA TM1014 8 à 12 minutes

Résistance à la température -40 °C à +90 °C

Conductivité thermique 30 à 35 mW/m.K

Rendement FEICA TM1003 750 ml = 25 à 30 litres