# Revêtement de protection super brillant 650 ml - AEXALT - 1522




**Référence (SKU) :** LEF15635
**EAN :** 3760070265224
**Réf. fournisseur :** 1522

## DESCRIPTION

Revêtement ultra-brillant recommandé pour les retouches de matériaux récemmentgalvanisés ou en sortie de bain. Formule composée de particules de zinc pur et d'aluminiumlamellaire, mélangées à une résine spéciale résistant aux agressions extérieures, pour uneprotection durable contre la corrosion et l'oxydation. Haut pouvoir couvrant. Pour toutouvrage métallique (charpentes, etc), protection après soudure, découpage, sciage, perçage,etc. Chemins de câbles, canalisations, chaudières, cuves, citernes, etc. Redonne l'aspect duneuf. Résiste à une température de 200°C.+ Super brillant+ Séchage rapide+ Protection longue durée• MODE D'EMPLOIAgiter l'aérosol avant utilisation. Ne pas appliquer sur des surfaces chaudes. Brosser etdégraisser les surfaces à traiter. Appliquer en couches croisées en tenant l'aérosol à environ25  cm du support. Déposer une épaisseur de 40 microns environ (éviter des couches tropépaisses). Purger après utilisation en pulvérisant tête en bas.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Température maximum d'utilisation : 200 °C
• Extrait sec dans le produit actif : 39 %
• Extrait sec dans l'aérosol : 5,63 %
• Taux d'aluminium dans l'extrait sec PA : 10 %
• Gaz propulseur : Butane – Propane
• RECOMMANDATIONS
Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.aexalt.net). Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles. Ne pas fumer. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas utiliser pour un autre usage que celui pour lequel le produit est destiné.
Étiquetage : DANGER, SGH02, SGH07.