Pâte antigrippante aluminium HT 600 - Aérosol 650 ml - ORAPI - 4601A4



Référence (SKU) : ORA00022
EAN : 3564114000587
Réf. fournisseur : 4601A4

DESCRIPTION

HT 600 ORAPI – Protection antigrippante haute température à l'aluminiumPâte de montage et d'assemblage, antigrippante, à base d'aluminium, pour ambiances oxydantes.AVANTAGESExcellente résistance en milieu oxydant.Bonne résistance à haute température.Evite les grippages et les arrachementsPermet le fluage du métal et le rattrapage des filets.Possède un coefficient de frottement très bas.Ce produit, spécialement étudié pour empêcher le grippage et la corrosion, qu'elle soit d'origine chimique, atmosphérique ou thermique, assure une protection permanente contre la rouille et l'oxydation. L'assemblage et le démontage de certaines pièces métalliques s'en trouvent considérablement facilités, réduisant ainsi les temps morts et la main d'œuvre d'entretien.DOMAINES D'APPLICATIONAnticorrosion et antirouille : en revêtement protecteur sur boulons, câbles, chaînes et équipements extérieurs ou exposés à une atmosphère corrosive dans l'industrie.A hautes températures : goujons de culasse, joints de culasse, boulons et joints de tubulures d'admission, boulons et joints de tubulures diverses, boulons et joints de clapets de chaudières, joints à bride, soupapes, brûleurs, écrous et boulons de laminoirs, boulons, goujons, chaînes d'alimentation de fours, machines à emballer sous cellophane, machines d'injection plastique. Le filetage des pièces vissées ou les joints exposés à de très hautes températures pendant de longues périodes ne sont plus affectés par ces températures et se démontent très facilement, sans grippage ni arrachement.A température normale : boulons, goujons et galets de grues, échafaudages métalliques, chaînes à godets, équipement naval et minier, joints et garnitures.Sur les filetages détériorés, la pâte H.T. 600 permet le fluage du métal et le rattrapage des filets sans l'emploi de tarauds ou filières.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : pâteux
- Couleur : argentée
- Densité (NF T 60-101) : 1050 kg/m³
- Pénétrabilité (NFT 60-132) : 310/340
- Température d'utilisation : -40 à +650°C
- Conductibilité diélectrique : 2.25 10 . 1.m-1