FoamTack Pro Construct - colle mousse pour murs - TEC7 - 670008227



Référence (SKU) : SCA20292
EAN : 5414195024942
Réf. fournisseur : 670008227

DESCRIPTION

Mousse adhésive certifiée KOMO pour toutes les structures non porteuses et porteuses en matériaux dimensionnellement stables tels que les blocs de construction rapide calibrés, les briques silico-calcaires (briques de silicate), le béton cellulaire ou les blocs de béton (non porteurs). Il s'agit d'une alternative efficace à la maçonnerie ou à l'utilisation de colle en poudre. Grâce au durcissement rapide et à l'absence d'humidité, le mur peut être fini presque immédiatement (plâtrage, installation de fenêtres, etc.). Le travail peut être réalisé rapidement, sans mélange et sans temps d'attente entre les couches de briques. 1 bombe de FoamTack Pro Construct suffit pour 10 m² de blocs de béton cellulaire (600 x 250 x 150 mm). FoamTack Pro Construct est une mousse adhésive non pénétrante qui assure un contact optimal entre les matériaux à coller, même avec des blocs de construction creux. Elle s'applique à des températures ambiantes comprises entre -10°C et +35°C. (*) Certifié KOMO pour les murs porteurs (BRL1008) pour le marché BENELUX. Nous recommandons toujours de vérifier les réglementations locales en matière de construction afin de garantir la conformité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Base : polyuréthane.
• Durcissement : polymérisation par l'humidité (de l'air).
• Couleur : gris.
• Formation d'une peau (à 23°C et 50% HR) FEICA TM 1014 : 6 minutes.
• Chargeable (à 23°C et 50% HR) : 60 minutes.
• Stabilité dimensionnelle (FEICA TM 1004) : < 3 % de déformation.
• Temps de durcissement : 30 min.
• Rendement : 60m (diamètre 2cm).
• Densité : 22 kg/m³.
• Coefficient de conductivité thermique (FEICA TM 1020) : 0,036 W/mK.
• Isolation acoustique : 60 dB.
• Résistance au cisaillement : >0,9 N/mm² (béton).
• Température de traitement : environnement : -10°C / +35°C et produit : +10°C / +35°C.

• Résistance à la température : -40°C / +90°C ; écarts de températures : -60°C / +130°C.
• Durabilité : résistant aux intempéries, à l'eau et à la pourriture ; sensible aux rayons UV.
• Volume de la cartouche : 880 ml.
• Durée de conservation : au moins 15 mois dans son emballage d'origine fermé, conservé au sec, au frais et en position verticale.
• Mesures de sécurité : veuillez consulter la fiche de données de sécurité.
• Classification ITB de résistance au feu : REI 240