SikaBond-115 Déco Fix - colle à maintien immédiat pour l'intérieur - Blanc cassé - 290 ml - SIKA - 630717



Référence (SKU) : AKA60403
EAN : 7612895595672
Réf. fournisseur : 630717

DESCRIPTION

UtilisationUne colle pour fixer de nombreux éléments en agencement tels que:PlinthesCadres en boisLattesMouluresCarreaux de terre cuiteAluminium anodiséMoulures en polystyrène, dalles de plafond en polystyrèneUne colle pour adhérer sur la plupart des matériaux de construction: Béton, mortier, fibre-ciment, bois et peinture. AvantagesFacile à appliquerFacile à nettoyerMontée rapide en résistanceRésistance finale élevéeTrès faibles émissionsEmballageCartouche de 290 ml, Carton de 12 cartouchesCouleurBlanc cassé INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALESConformité avec LEED v4 EQc 2: Matériaux à faibles émissionsClassification des émissions de COV GEV-EMICODE EC1PLUSClassification des émissions de COV de matériaux de construction RTS M1Emissions dans l’air intérieur*(Décret n° 2011-321 du 23 mars 2011): A+ « très faibles émissions » *Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)Information produitBase chimiqueAcrylique en dispersion aqueuseDurée de Conservation18 mois à partir de la date de fabricationConditions de StockageLe produit doit être stocké en emballage d’origine non entamé, non endommagé et hermétique dans des conditions sèches à des températures comprises entre +5 °C et +25 °C. Toujours se référer à l’emballage.Densité~1,40 kg/l(ISO 1183-1)ApplicationRésistance au Coulage0 mm (profilé 20 mm, + 23 °C)(ISO 7390)Température de l'Air Ambiant+5 °C min. / +35 °C max.Température du Support+5 °C min. / +35 °C max., à 3°C minimum au-dessus du point de rosée.Vitesse de Polymérisation~6 mm/ 24 h (+23 °C / 50 % HR)Procédure Qualité Sika Corporate (CQP 049-2)Temps de Formation de Peau~30 min (+23 °C / 50 % HR)(CQP 019-1)Etapes d'applicationsPRÉPARATION DU SUPPORTPour l’application de SikaBond®-115 Deco Fix toutes les règles généralement acceptées du bâtiment et de la construction s’appliquent.Le support doit être sain, propre, sec et exempt de tous contaminants tels que saleté, huile, graisse, laitance de ciment, les anciens mastics et les revêtements de peinture peu adhérents qui peuvent diminuer l’adhérence de la colle.Des techniques de nettoyage telles que le brossage, le meulage, le ponçage ou d'autres outils mécaniques appropriés peuvent être utilisées.Toute la poussière, les matériaux peu adhérents et friables doivent être complètement éliminés de toutes les surfaces avant l'application d'activateurs, primaires ou de la colle.Pour obtenir une adhérence optimale et des applications performantes, les primaires et dégraissant et les préparations de surface suivantes doivent être utilisées :Supports non poreuxL’aluminium, aluminium

anodisé, acier inox, PVC, acier galvanisé, métaux avec revêtements à base de poudre thermo laqués ou les carrelages vitrifiés, rendre légèrement rugueux la surface avec un tampon abrasif fin. Nettoyer puis dégraisser à l'aide d'un chiffon propre imprégné de Sika® Aktivator 205. Avant l'application de la colle, laisser sécher le Sika® Aktivator 205 (temps de séchage 15 min. mini à 6 heures maxi).Les autres métaux tels que le cuivre, le laiton, le zinc au titane, nettoyer puis dégraisser à l'aide d'un chiffon propre imprégné de Sika® Aktivator 205. Après un temps de séchage de 15 min. mini à 6 heures maxi, appliquer le Sika ®Primer-3N au pinceau propre. Laisser sécher le primaire (temps de séchage 30 min. mini à 8 heures maxi) avant l'application de la colle.Supports poreuxLe béton, béton cellulaire, enduits de ciment, mortiers et les briques, imprimer le support avec le Sika®Primer- 3N appliqué au pinceau propre. Avant l'application de la colle, laisser sécher le primaire (temps de séchage 30 min. mini à 8 heures maxi).Pour informations complémentaires et instructions, consulter le service technique Sika.Note: les primaires sont des agents d'adhérence et ne sont pas une alternative pour améliorer une préparation du support ou un nettoyage insuffisant des surfaces de collage. Les primaires améliorent aussi la performance d'adhérence à long terme sur les surfaces collées.MÉLANGEProduit prêt à l'emploiNETTOYAGE DES OUTILSEnlever les bavures et les excès de produit non polymérisé avec un chiffon imprégné d'eau.Effectuer le nettoyage du matériel avec les lingettes imprégnées Sika®.Une fois polymérisé le produit ne peut être enlevé que mécaniquement.Le nettoyage des mains doit être effectué immédiatement, après contact au produit, avec les lingettes imprégnées Sika®. Ne pas utiliser de solvant.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Information technique
Dureté Shore A
~94 (à 28 jours)
(ISO 868)

Résistance à la Traction
~6,0 N/mm2
(ISO 37)

Résistance au Cisaillement
~4,4 N/mm2, 0,1 mm d'épaisseur de colle
(EN 1465)

Température de Service
15 °C min. / +60 °C max.

Rendement

Rendement 1 Cartouche (290 ml) / Dimension :
~100 plots / Diamètre= 30 mm
~15 m cordon / Epaisseur= 4 mm, Diamètre de la buse= 5 mm (~20 ml par mètre linéaire)