Colle Polymère FAST Blanc 310Ml Adhérence élevée en 15 minutes - TEC7 - 538206227



Référence (SKU) : MGA90050
EAN : 5414195026175
Réf. fournisseur : 538206227

DESCRIPTION

Résistance fonctionnelle sur matériaux poreux après 15 minutes Résistance fonctionnelle sur matériaux non poreux après 2 heures Sur surfaces sèches et humides Élasticité durable à long terme Presque inodore Exempt de substances toxiques telles que les isocyanates, les solvants et les phtalates Étanche à l'eau et à l'air Bonne résistance aux UV ApplicationsApplication universelle dans la construction, en plomberie et l'entretien général. Utilisable en toute sécurité sur tous les matériaux : miroirs, polystyrène, métaux non ferreux, la plupart des plastiques… Ne marque pas la pierre naturelle. Collage d'ossatures en bois et en métal sur du béton (planchers surélevés) Collage de lattes/structures sur surfaces avec chauffage par le sol : éviter de percer. Par exemple, les placards encastrés Collage de profilés métalliques pour sols et plafonds (plaques de plâtre) Collage de panneaux isolants rigides aux plafondsCollage de tuiles faîtières et de tuiles de façade Installation de panneaux lumineux en polycarbonate sur toitures inclinées Pose d'éléments de toiture en zinc : gouttières, rives, trop-pleins, pénétrations, brides de puits de lumière, gaines de câbles pour panneaux solaires et climatisation • Plinthes de façade et plinthes décoratives en pierre naturelle • Collage vertical de luminaires sur des briques de parement • Signalétique : numéros de maison, pictogrammes, panneaux publicitaires • Plinthes et moulures • Lambris en bois sur MDF ou lattis • Panneaux de lambris, panneaux acoustiques • Panneaux d'étanchéité pour parois de douche : panneaux muraux rigides, panneaux PVC, acrylique • Cadres de portes, chambranles, caissons • Appuis de fenêtre en bois, pierre naturelle, composite, HPL • Rebords, seuils, entre-portes • Pièces d'ajustage et plinthes de meubles sur mesure, fixation du corps au mur, montage du plateau supérieur • Crédences, parois arrière de cuisine sur un mur • Marches d'escalier, nez de marche • Fixation de toilettes sur pied • Montage de goulottes de câbles aux murs et plafonds"

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Toutes les valeurs sont données à 23 °C / 50 % d'humidité relative)
• • Base: polymères hybrides nTec.
• • Durcissement: polymérisation sous l'effet de l'humidité (de l'air).
• • Odeur: neutre.

• • Densité: 1,52 +/- 0,1 g/cm³.
• • Température d'application: -10 °C à +30 °C.
• • Stabilité thermique: -40 °C à +90 °C / pic 200 °C (max. 20 minutes).
• • Formation de pellicule: 3 à 5 minutes.
• • Sec au toucher: 6 à 10 minutes.
• • Résistance fonctionnelle (à la main):
• • Matériaux poreux : 15 min
• • Matériaux non poreux : 2 à 3 heures
• • Durcissement:
• • 24 h – 6 mm
• • 7 j – 14 mm
• • Rétrécissement de volume après durcissement: < 1 %.
• • Module E 100 % (DIN 53504 S2): 200 N/cm² / 2,00 MPa.
• • Élongation au point de rupture (DIN 53504 S2): 200 %.
• • Dureté Shore A (DIN 53505): 60.
• • Résistance à la traction (DIN 53504 S2):
• • Après 7 jours : 270 N/cm² (= 270 kg/10 cm²)
• • Après 3 mois : 300 N/cm² (= 300 kg/10 cm²)
• • Résistance chimique: • Bonne : eau, eau de mer, solvants aliphatiques, huiles, graisses, acides organiques dilués, alcalis
• • Moyenne : esters, cétones, solvants aromatiques
• • Mauvaise : acides concentrés, solvants chlorés
• • Résistance aux intempéries: très bonne.
• • Conservation: 15 mois à compter de la production. Les sept premiers chiffres du numéro de lot correspondent à la date de production : YY WW DDD, où YY = année (24 = 2024), WW = semaine et DDD = jour.
• • Mesures de sécurité : veuillez consulter la fiche de données de sécurité