Poly max Pro Joint Blanc 280mL - GRIFFON - 7004982

Référence (SKU) : GRI00087
EAN : 8710439310800
Réf. fournisseur : 7004986

DESCRIPTION

Elasticité permanenteRésiste aux moisissuresSans retraitPeut être peint avec la plupart des peintures à base d'eauTous joints et toutes surfaces, même humidesRésiste aux intempéries, aux UV et à l'eauFacile à appliquer et à lisserDurcissement rapide, les sanitaires peuvent être utilisés après 2 heures (= résistant à l'eau) et immédiatement résistants à la (légère) pluie.Non collantSans solvants, isocyanates et siliconeRésistant à l'eau (de mer) et aux produits chimiques et à tous les détergents couramment utilisésPas de formation de bulles, même par temps chaud et humideSans acide et non corrosif pour les métauxSystème de durcissement neutre ; presque inodoreConvient á:Convient pour l'étanchéité des joints, des interstices et des jonctions dans les applications sanitaires et de cuisine telles que les cabines de douche (synthétiques), les douches à l'italienne, les baignoires, les éviers, les toilettes, les plans de travail, les murs et sols carrelés. Peut être appliqué (sans apprêt) sur presque tous les matériaux de construction (même humides) tels que le béton, les briques, les cloisons sèches, la maçonnerie, la céramique, le verre, les carreaux de céramique et émaillés, le granit, le bois (écorcé), l'acier inoxydable et de nombreux autres métaux et synthétiques. Convient également pour le scellement sans retrait de joints mobiles et de dilatations solides, de joints et de fissures dans les constructions, les murs et les plafonds, ainsi que pour le scellement des joints de raccordement le long des cadres de portes et de fenêtres, des rebords de fenêtres, des plinthes et des escaliers.Ne convient pas à:Ne convient pas au bitume, au polyéthylène (PE), au polypropylène (PP), au PTFE, aux métaux à base de cuivre (bronze, laiton) et ne convient pas aux applications de vitrage et aux aquariums.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code couleur RAL: Environ RAL 9016
Elasticité E-modulus: 0.6 MPa
Matière première de base: Polymères modifiés silane
Résistance chimique: Très bon(ne)
Niveau de séchage: 2.5 mm/24h
Densité env.: 1.43 g/cm³
Elasticité: Très bon(ne)
Allongement à la rupture: 300 %
Pouvoir de rebouchage: Très bon(ne)
Dureté (Shore A): 38
Résistance minimale à la température: -40 °C
Résistance maximale à la température: 100 °C
Résistance aux moisissures: Très bon(ne)
Peinturable après: 2 heures
Temps de séchage au toucher: 10-15 minutes
Résistance à la traction (N/cm²) env.: 150 N/cm²