Huile plan de travaille biosourcee chêne 0,5 L - BLANCHON - 00252910



Référence (SKU) : BLA00147
EAN : 3239910252910
Réf. fournisseur : 00252910

DESCRIPTION

L'Huile Plan de Travail Biosourcée Blanchon est spécialement conçue pour protéger et embellir les plans de travail en bois. Sa formule biosourcée pénètre le bois en profondeur afin de préserver son aspect naturel tout en renforçant sa résistance aux agressions du quotidien. Après un séchage complet de 7 jours, cette huile offre une excellente résistance à l'eau, aux graisses alimentaires et au lavage avec des produits ménagers courants. Elle est idéale pour les surfaces soumises à une utilisation fréquente comme les plans de travail de cuisine, tables ou surfaces en bois intérieures. En plus de sa fonction protectrice, elle réhausse l'éclat et la beauté du bois tout en limitant les remontées de tanins. Son application en couches fines permet d'obtenir une finition homogène et durable. Facile à entretenir, elle convient aux projets de rénovation comme aux bois neufs. Un entretien régulier avec un détergent neutre permet de préserver la protection, avec une rénovation annuelle recommandée pour prolonger la durée de vie de la finition.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Marque : Blanchon
• Type de produit : Huile de protection pour bois
• Gamme : Huile plan de travail biosourcée
• Destination : Plans de travail, surfaces bois intérieures
• Support : Bois brut ou rénové après préparation adaptée
• Aspect : Naturel, réhausse l'éclat du bois
• Formulation : Biosourcée
• Résistance après séchage complet :• Eau
• Graisses alimentaires
• Lavage avec produits ménagers

• Avantages :• Protège durablement le bois
• Résiste aux usages quotidiens
• Limite les remontées de tanins

• Préserve l’aspect naturel du bois
• Facile à entretenir

• Application :• Appliquer en couches fines
• Environ 15 m²/L par couche
• Rendement global : environ 5 m²/L après 3 couches

• Nombre de couches recommandé : 3 couches
• Temps de séchage entre couches : 2 à 48 heures
• Remise en service avec précaution : Après environ 4 heures suivant la dernière couche
• Séchage complet : 7 jours
• Préparation du support :• Bois brut : ponçage grain fin 120
• Anciennes finitions : ponçage à blanc (40, 60 puis 100)
• Dépoussiérage obligatoire
• Dégraissage à l’acétone recommandé sur bois exotiques ou anciens bois cirés

• Entretien courant : Nettoyage avec un détergent neutre
• Rénovation : Ponçage léger grain 120 puis application d’une fine couche d’huile
• Nettoyage des outils : À l’eau immédiatement après utilisation
• Stockage : À l’abri du gel, pot soigneusement rebouché
• Précautions : Produit pouvant provoquer une réaction allergique, respecter les consignes d’utilisation