Fond dur préplast incolore 5L - BLANCHON - 05101213



Référence (SKU) : BLA00189
EAN : 3239915101213
Réf. fournisseur : 05101213

DESCRIPTION

Le Fond Dur Préplast Blanchon est un primaire universel conçu pour la préparation des surfaces en bois intérieures avant l'application d'une finition. Il s'utilise sur les parquets, boiseries et menuiseries en bois afin d'obtenir un support parfaitement préparé avant vitrification, vernissage, peinture ou cirage. Sa formule à base de résines synthétiques offre un excellent pouvoir bouche-pores et améliore l'accrochage des finitions, notamment sur les parquets anciens ayant reçu des traitements comme la cire, l'encaustique ou l'huile après une préparation adaptée du support. Incolore, il respecte l'aspect naturel du bois et peut également être utilisé après une mise en teinte afin de bloquer la couleur et éviter les remontées de teinte. Il est particulièrement recommandé sur les bois résineux et adapté aux bois exotiques ainsi qu'à l'isolation des joints « pont de bateau » avant finition. Prêt à l'emploi, sans mélange ni dilution en conditions normales, il s'applique facilement au rouleau ou à la brosse. Son séchage rapide permet un égrenage après environ 45 minutes et une application de la finition dans un délai de 48 heures.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Marque : Blanchon
• Type de produit : Primaire / Fond dur bouche-pores
• Gamme : Vitrificateur parquet
• Teinte : Incolore
• Contenance : 1 L
• Utilisation : Préparation et bouche-porage des bois intérieurs avant finition
• Support d'application :• Bois
• Parquets
• Boiseries
• Menuiseries intérieures

• Fonction : Protection et préparation du support
• Destination : Intérieur
• Zone d'utilisation :• Sol intérieur
• Menuiserie intérieure

• Avantages :• Primaire universel avant finition
• Améliore l’accrochage des vitrificateurs
• Bouche les pores du bois
• Bloque les teintes après coloration
• Relève peu les fibres du bois
• Séchage rapide

• Supports recommandés :• Parquets résineux
• Bois exotiques
• Parquets anciens après préparation

• Application :• 1 couche régulière et garnie
• Application au rouleau poils courts ou à la brosse
• Produit prêt à l’emploi

• Temps de séchage :• Hors poussières : environ 15 minutes
• Égrenage et recouvrement : environ 45 minutes
• Recouvrement par vitrificateur : dans les 48 heures

• Rendement : Environ 10 m²/L par couche
• Temps avant finition : Environ 1 heure
• Température d’application : Minimum 12°C
• Condition du support : Bois propre, sec et poncé à nu (humidité recommandée < 10 %)
• Classement COV : B