

Mousse PU pistolable Parafoam FR NBS coupe feu DL CHEMICALS - 750ml - 101127



Référence (SKU) : CFG00293

Réf. fournisseur : 101127

DESCRIPTION

- La bombe a une valve de sécurité en matière synthétique ; pas de fuites ou durcissement de mousse derrière la valve. - Mousse de polyuréthane mono composante pour remplir, rendre étanche et coller les joints entre brique, béton, bois, métal et la plupart des plastiques. - Maintien et étanchéité des encadrements isolation et étanchéité des structures résistantes au feu. - Sec au toucher en 20 minutes (23°C, 50% H.R.) - Peut être coupée et sciée. - Pose avec pistolet NBS. - Offre une résistance au feu jusqu'à 4 heures. - Application : Étancher, isoler et remplir les joints, là où la résistance au feu est importante, par ex.: liaison mur-plafond, entre éléments préfabriqués...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Type de mastic Polyuréthane-prépolymère
- Température d'application +5°C - +30°C (optimale à 20°C)
- Résistance à la température -50°C - +90°C
- Densité en joint 3x10 cm (kg/m³) 17 - 22
- Résistance à la compression TM 1011, surfaces humidifiées (N/cm²) > 4
- Système de durcissement Réaction par humidité
- Coefficient de diffusion de vapeur: ISO 15106 (μ) = 11 (EN12086)
- Force de traction TM 1018, surfaces humidifiées (N/cm²) > 9.5
- Température du produit lors de l'application +10°C à +25°C (idéal à 20°C)
- Allongement à la rupture, TM 1018, surfaces humidifiées (%) 14
- Rendement en mousse: TM 1003 (l) 40 - 45
- Rendement en mousse en joint 3x5 cm (m) 15
- Stabilité dimensionnelle - rétrécissement: TM 1004 < 1%
- Sec au toucher: TM 1014 (min.) 6 - 10
- Peut être découpé: TM 1005 (min.) < 30
- Complètement durci en joint 3x5cm (heure) < 8
- Conductivité thermique: EN 12667, TM 1020 (W/mk) 0.03
- Réduction du son index Rw: EN ISO 10140 (dB) 62

- Résistance au cisaillement TM 1012, surfaces humidifiées (N/cm²) > 4.5
- Classement feu: DIN4102-1 B1
- Classement feu EN13501-1 B-s1,d0
- Classe de résistance au feu: EN 13501-2 (min) 240
- Durée de conservation du produit non ouvert 12 mois
- Conditions de stockage Transporter et stocker debout dans un endroit sec et frais à +5°C à +30°C.

VARIANTES

Réf.	Nom
AKA60115	Mousse PU pistolable Parafoam FR NBS coupe feu DL CHEMICALS - 750ml - 0900026N000049
LOT10036	Mousse PU pistolable Parafoam FR NBS coupe feu DL CHEMICALS - Cartouche de 750ml - Lot de 12 - 0900026N000049