

Silicone parasilico AM85-1

RAL9011 Noir graphite 300ML - DL

CHEMICALS - 100055



Référence (SKU) : MGA60040

EAN : 5413624017791

Réf. fournisseur : 100055

DESCRIPTION

Ce silicone neutre oxime monocomposant est destiné aux travaux d'étanchéité dans le bâtiment et la construction. Sa formulation lui apporte une élasticité permanente ainsi qu'une très bonne adhérence sur presque tous les matériaux de construction. Facile à appliquer, il offre une excellente résistance aux UV, au vieillissement et aux intempéries. Il est adapté à la réalisation de joints de vitrage, de joints de connexion et de joints de dilatation sur les façades et les murs intérieurs. Il peut également être utilisé pour l'étanchéité des joints entre chambranles et murs ainsi que pour différents travaux d'étanchéité dans le bâtiment. Son amplitude de travail de 25 % lui permet d'accompagner les mouvements du support. Sa formulation est sans MEKO et son allongement à la rupture de 300 % lui confère une bonne capacité à supporter les déformations du joint.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Type de mastic : Polysiloxanes
- Type de silicone : Neutre oxime
- Composant : Monocomposant
- Consistance : Pâte
- Densité : 1,21 g/ml
- Température d'application : +5 °C à +40 °C
- Résistance à la température : -50 °C à +150 °C
- Système de durcissement : Réticulation par l'humidité de l'air
- Vitesse de durcissement : 2,5 à 3 mm après 24 h
- Formation de peau : 15 min
- Dureté Shore A : 23
- Reprise élastique : > 80 %
- Amplitude de travail : 25 %
- Module à 100 % d'élongation : 0,35 N/mm²
- Allongement à la rupture : 300 %
- COV : < 100 g/l

- Résistance : UV, vieillissement et intempéries
- Sans MEKO : Oui
- Applications : Vitrage, façades, murs intérieurs, joints de connexion et joints de dilatation
- Durée de conservation : 15 mois non ouvert
- Stockage : Entre +5 °C et +25 °C, dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière directe du soleil