

KIT Durcisseur SINTO Pour Bois Pourri - 20125



Référence (SKU) : PWA20068

EAN : 3169981201251

Réf. fournisseur : 20125

DESCRIPTION

Le durcisseur bois pourri est composé de deux flacons : un contenant la résine l'autre le durcisseur époxy. Tous les deux en solution aqueuse. Pour renforcer les bois vermoulus, friables, pourris, par imprégnation puis durcissement de la résine. Et ainsi, réparer, boucher, coller le bois pour retrouver son aspect initial. Pour protéger et décorer grâce aux capacités d'étanchéité et de résistance mécanique du durcisseur bois pourri. Grand facilité d'application même sur support humide. Excellent imprégnation. Pour tous support bois (dur, tendre, aggloméré, contreplaqué...), minéral (béton, ciment, plâtre, terre cuite, pierre...) et métallique ferreux ou non ferreux. Application : Mélanger un volume de résine pour un volume de durcisseur. Le produit peu être dilué avec de l'eau pour avoir une plus grande fluidité et mouillabilité. Pour cela, mélanger un volume d'eau pour deux volumes de mélange. Pour obtenir un aspect Brillant : passer une couche non diluée sur un fond non poreux ou une couche diluée suivi de deux non diluées sur un fond poreux. Aspect Mât : passer une couche du système dilué sur un fond poreux en évitant la saturation du support. Pour les supports non poreux ou les surfaces poreuses déjà imprégnées il faut utiliser un durcisseur spécial. Pour certains bois après la première couche d'imprégnation faire un léger égrainage pour vitrifier ou vernir. Dans les autres cas, le film est recouvrable sans ponçage. Appliquer à l'aide d'un pinceau, brosse, rouleau ou pistolet.

Caractéristiques : Aspect : Liquide Teinte : Résine : blanc opaque Durcisseur : jaune beige opaque Teinte finale : Brillant ou mât Type de liant : Résine époxy et Durcisseur polyamide Densité : 1,1 Temps de travail : 30 minutes à 20°C Temps de séchage à l'air libre : Sec au toucher : 15 minutes à 20°C Sec totalement : 12 à 24 heures Température d'utilisation : >10°C Conservation : 12 mois dans son emballage d'origine, bien fermé. Stocker entre 18 et 25°C. A l'abri de la chaleur, du froid et du rayonnement solaire.