Mastic Standard SINTOBOIS - Chêne - Cartouche 300 ml - 33708



Référence (SKU) : PWA20041
EAN : 3169981337080
Réf. fournisseur : 33708

DESCRIPTION

Mastic polyester bi-composants souple en cartouche coaxiale pour réparer, restaurer, boucher, coller le bois et ses dérivés. Utilisable avec ou sans mélangeur statique (sans le mélangeur, faire le mélange à la main pour de petites quantités). S'utilise avec un pistolet pour cartouche coaxiale : pistolet muni d'un double poussoir permettant d'extruder les 2 composants. Il est utilisable pour les cartouches courantes 300 mL. Excellente adhérence sur bois. Applicable en intérieur et extérieur. Excellent garnissant. Possibilité de coffrage pour reconstituer un défaut important sans retrait. Prise rapide. Bonne résistance mécanique. La distribution sous forme de cordon permet de garnir proprement toute sorte de joints, gerces, fissures...la canule remplit facilement des trous profonds, des endroits inaccessibles, permet de faire des collages de surfaces importantes (plots, cordons). Moins d'odeur de solvant car le produit reste confiné avant et pendant la mise en œuvre. Application : Utiliser un pistolet coaxial pour extruder le produit et une cale ou spatule métallique pour araser ou lisser le mastic. Si vous utilisez le mélangeurs tatique appuyez lentement sur la poignée du pistolet pour remplir le mélangeur en observant par transparence la progression des deux composants. Éliminer les 2 ou 3 premiers centimètres de cordon car ils ne seront pas ou peu catalysés. La cartouche peut être utilisée avec ou sans mélangeur : - Avec mélangeur : mettre le mélangeur statique et privilégier une utilisation continue, ou discontinue mais avec des arrêts de 3 ou 4 mn maximum (cela dépend de la température ambiante qui agit directement sur le temps de prise). Attention lorsque le mastic aura durci, le mélangeur sera perdu. -Sans mélangeur : la cartouche délivre facilement et proprement les deux composants dans les bonnes proportions, même pour de petites quantités. Il est alors nécessaire de faire le mélange manuellement. Il sera préférable de choisir ce mode pour de petites applications ponctuelles et répétées. Caractéristiques : Aspect : Pâteux Teintes : Chêne-Sapin Type de liant : Polyester Durcisseur : Péroxyde de dibenzoyle Densité : 1,2 Point éclair : 31°C Temps de travail : 5 à 10 minutes à 20°C Temps de séchage : 5 à 10 minutes à 20°C Ponçable et recouvrable : 20 à 30 minutes à 20°C Grain P 120 à sec Température d'application : 10 à 30°C Conservation : 12 mois dans son emballage d'origine bien fermé dans un endroit frais (<25 °C), à l'abri de la chaleur et du rayonnement solaire.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : Chêne
- Type : cartouche

• Contenance : 300 ml
• Conservation : 12 mois

Contenance	300 ml
Contenant	Cartouche