

Mastic SINTOBOIS + Tube durcisseur SINTO - Chêne Moyen - Boite 1 L - 23712

angles
QUINCAILLERIE



Référence (SKU) : PWA20003

EAN : 3169981237120

Réf. fournisseur : 23712

DESCRIPTION

Mastic bi-composants souple pour réparer, restaurer, reconstituer une partie de bois manquante, boucher, coller le bois et ses dérivés. Grande facilité d'application. Bonne résistance mécanique. Excellente adhérence sur bois. Applicable en intérieur et extérieur. Excellent garnissant (possibilité de coffrage pour reconstituer un défaut important). Prise rapide. Application : Mélanger 100g de mastic avec 4g de durcisseur (soit environ une cuillère à soupe pour un grain de café). Si vous souhaitez une teinte sur mesure, mélanger au préalable différentes teintes de mastic sintobois entre elles ou colorer le avec des colorants en poudre ou des colorants universels pour peintures (à base organique). Pour obtenir une teinte avant polymérisation, utiliser de préférence SINTOBOIS CHENE. Pour teinter SINTOBOIS après polymérisation, utiliser de préférence SINTOBOIS SAPIN. Appliquer à l'aide d'une spatule ou d'une cale métallique. Mélanger 100g de mastic avec 4g de durcisseur (soit environ une cuillère à soupe pour un grain de café). Caractéristiques : Aspect : Pâteux Teintes : Chêne-Chêne moyen-Chêne clair-Movingui Merisier-Acajou-Sapin-Blanc-Teck Type de liant : Polyester Durcisseur Peroxyde de dibenzoyl Densité : 1,2 Point éclair : 31°C Temps de travail : 6 minutes à 20°C pour 4% de durcisseur Temps de séchage : 20 à 10 minutes à 20°C pour 4% de durcisseur Ponçable et recouvrable : 20 à 25 minutes à 20°C pour 4% de durcisseur Grain P80 sec Température d'application : 10 à 30°C Conservation : 12 mois dans son emballage d'origine bien fermé dans un endroit frais (< 25 °C), à l'abri de la chaleur et du rayonnement solaire.