

Mousse PU pistolable à mémoire de forme Parafoam Flexible - DL CHEMICALS - 750 ml - 0900031N000049



Référence (SKU) : AKA60120

EAN : 5413624358054

Réf. fournisseur : 101130

DESCRIPTION

- S'adapte parfaitement à la fluctuation du joint, sans se fissurer- Dosage très précis avec le pistolet NBS- Sans CFC, HCFC et HFC (ne nuit pas à la couche d'ozone). Conforme au règlement européen nr 842/2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés.- Ne contient pas des additives halogènes- La bombe a une valve de sécurité en matière synthétique :- pas d'intrusion d'humidité: pas de durcissement derrière la valve (pas de réaction de l'humidité avec prépolymère)- conservation en position verticale et horizontale- pas de passage de mousse par la valve- conservation prolongée de 15 mois.- Haute volume - Expansion minimale (low expansion)- Résistant à l'humidité, à la chaleur et à beaucoup de produits chimiques- Bonne isolation thermique et acoustiqueAPPLICATIONS Étanchéité joints de dilatation.Idéal pour l'isolation durable de maisons passives et basse énergie.L'étanchéité des portes et des fenêtres.Remplissage des espaces creux et des ouvertures (dans les toitures).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- - Base Polyuréthane-prépolymère
- - Couleur Violet
- - Système Réaction par humidité
- - Caractère Flexible
- - Densité (Feica TM 1002: 2014) 13 - 15 kg/m³
- - Volume mousse (Feica TM 1003: 2013) ± 40 l (750 ml)
- - Réaction au feu : EN 13501-1 E (B2)
- - Température d'application -10°C - +30°C

- - Température optimale du flacon et d'application 20°C
- - Conservation, dans l'emballage fermé, au sec et à l'abri du gel 12 mois
- - Ne colle plus (Feica TM 1014: 2013) Après +/- 8 min
- - Peut être découpé (Feica TM 1005: 2013) Après +/- 20 - 30 min
- - Durci Après 1 h (cordon de 30 mm)
- - Résistance à la température Permanent : -40°C - +80°C
- - Temporaire : -40°C - +100°C
- - Conductivité thermique : DIN 52612 0,035 W/mK
- - Résistance à la compression : ISO 844 1-2 N/cm²
- - Résistance à l'arrachement : DIN 53430 6-7 N/cm²
- - Élongation à la rupture : DIN 53430 20%
- - Absorption d'eau : DIN 53428 1,5 Vol.%
- - Dilatation 35%
- - Assourdissement acoustique : DIN 52210-3 10 mm : RST, W (C; Ctr)= 63 dB, 20 mm : RST, W (C; Ctr)= 64 dB
- - Perméabilité à l'air: DIN 18542 $\alpha < 0,1 \text{ m}^3/[\text{h} \cdot \text{m} \cdot (\text{daPa})^{2/3}]$
- - Perméabilité à la vapeur d'eau: DIN EN ISO 12572 = 22 (Sd = 0,4 m)