Mousse PU adhésive DL CHEMICALS Parafoam Panelglue 1K - 0900128N000049



Référence (SKU) : MGA45008
EAN : 5413624358122
Réf. fournisseur : 0900128N000379

DESCRIPTION

Prêt à l'emploi Les pièces collées sont chargeable après 2h Sans CFC, HCFC et perfluorocarbures (PFC) (ne nuit pas là a couche d'ozone) La bombe a une valve de sécurité en matière synthétique : pas d'intrusion d'humidité: pas de durcissement derrière la valve (pas de réaction de l'humidité avec prépolymère) conservation en position verticale et horizontale pas de passage de mousse par la valve conservation prolongée de 15 mois. Gâchette renforcée: peut être refermée et utilisée plusieurs fois La colle durcie est semi-rigide, résistante à l'humidité, imputrescible Non-vieillissant APPLICATIONS Le collage de panneaux d'isolation en polystyrène, XPS, EPS, PIR, PUR utilisés dans des systèmes d'isolation, Styrofoam, MDF, Gyproc, Aglo. Adhère bien sur les matériaux de construction les plus courants, à l'exception de polyéthylène, silicone, huile, graisses, agents de démoulage ou similaires. Collage verticale contre la façade ou le mur ou collage horizontale sur le toit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- - Base Polyuréthanne-prépolymère
- - Couleur Rose
- - Système Réaction par humidité
- - Réaction au feu: DIN 4102, part 1 B3
- - Sec au toucher: Feica TM 1014: 2013 Après +/- 4 - 8 min
- - Chargeable Après 2h
- - Température d'application +5°C - +35°C, optimale 20°C
- - Résistance à la température -40°C - +80°C
- - Capacité 750 ml 13 - 16 m²

- - Force de traction: ETAG 004 90 kPa
- - Résistance à la compression: ISO 844 3,3 N/cm²
- - Conservation, dans l’emballage fermé, au sec et à l’abri du gel 15 mois.
- - Après ouverture, le produit doit être utilisé dans les 4 semaines

Contenance	750 ml
Contenant	Pistolable
Lot de	1